

بررسی اثر کاربرد موم به عنوان فضا ساز بر گیر روکش های ثابت متکی بر ایمپلنت سمان شده با سمان های موقت مختلف

دکتر علی حافظ قرآن^{*}، دکتر حسن سازگارا^۱، دکتر فرهاد طباطبایی^۲

چکیده

* دندان پزشکی، استادیار گروه پروتز، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
hafezeqoran@gmail.com

۱: دانشیار و مدیر گروه پروتز، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲: استادیار گروه پروتز، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

این مقاله در تاریخ ۸۶/۲/۲۵ به دفتر مجله رسیده، در تاریخ ۸۶/۵/۱۹ اصلاح شده و در تاریخ ۸۶/۵/۲۲ تأیید گردیده است.

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
۱۳۸۶، ۳ (۳)، ۱۰۵ تا ۱۱۱

مقدمه: برخی تکنسین ها در لابراتوارهای دندان پزشکی ایران از موم به عنوان spacer در ساخت پروتز ایمپلنت استفاده می کنند. در این مطالعه اثر دو روش مختلف زدن spacer روی گیر روکش های تک واحدی متکی بر ایمپلنت بررسی گردید

مواد و روش ها: بیست اباتمنت تایتانیومی قابل تراش ایمپلنت (Biohorizons) به طول ۸ میلی متر به آنالوگ ایمپلنت با تورک ۳۰ نیوتن سانتی متر متصل گردیدند. آنالوگها با استفاده از سرویور درون بلوک های تهیه شده از آکريل خود سخت شونده قرار داده شدند. سپس نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه روی اباتمنتها با موم ذوب شده پوشانده شد تا زدن spacer را تقلید کند. در گروه دیگر یک لایه فویل ۲۵ میکرون به عنوان spacer به کار رفت. بعد از wax up و ساخت روکش برای هر اباتمنت، روکش ها با نیروی ۵۰۰ کیلوگرم با سرعت ۰/۵ سانتی متر در دقیقه با استفاده از Universal testing machine از روی اباتمنت ها کشیده شدند و استحکام کششی به نیوتن ثبت گردید. سمان های موقت TempBond NE و Dycal. استحکام کششی به نیوتن ثبت گردید. تمام نمونه ها قبل از تست، در رطوبت ۱۰۰ درصد و دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت نگهداری شدند. بار دوم سنجش استحکام کششی به روش مشابه صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری two way ANOVA و paired t-test ارزیابی گردیدند.

یافته ها: در روکش های ساخته شده با فضا ساز فویل میزان گیر با سمان Dycal $91/3 \pm$ با Temp Bond NE $2/3 \pm$ و با Temp Bond NE $23/1 \pm$ و در روکش های تهیه شده با فضا ساز مومی میزان گیر با سمان Dycal $71/2 \pm$ با Temp Bond NE $31/27 \pm$ و با Temp Bond NE $86/22 \pm$ و با Temp Bond NE $29/17 \pm$ نیوتن شد. با یک نوع سمان، با این که میانگین گیر نیرو در روکش های ساخته شده از طریق قراردادی spacer با موم بیشتر بود اما این تفاوت با گروه دیگر از نظر آماری معنی دار نبود ($p \text{ value} > 0/05$).

نتیجه گیری: استفاده از موم به عنوان spacer روی اباتمنت، اثر نامطلوبی روی گیر روکش های سمان شونده متکی بر ایمپلنت نمی گذارد.

کلید واژه ها: پروتز متکی بر ایمپلنت، فضا نگهدار، گیر، سمان موقت.

مقدمه

امروزه استفاده از پروتز سمان شونده متکی بر ایمپلنت به دلیل مزایایی چون زیبایی، اکلوزن مطلوب، Passive fit مناسب، استفاده از روش های معمول ساخت پروتز، شکستگی کمتر پرسن، جلسات ملاقات کمتر و ارزان بودن بر انواع پیچ شونده ترجیح داده می شود [۱]. عیب اصلی پروتزهای سمان شونده مشکل بودن دسترسی مجدد (retrievability) به آنهاست [۲]. با استفاده از سمان های موقت علاوه بر حذف معایب پروتزهای پیچ شونده، پروتز برگشت پذیر هم خواهد بود [۳]. در مطالعه بالینی کارایی سمان های موقت برای نگهداری رستوریشن های ریختگی متکی بر ایمپلنت نشان داده شده است [۴، ۵]. Tensile Bond Strength سمان های موقت باید به اندازه ای باشد که حین فانکشن در برابر نیروهای افقی و عمودی مقاومت نماید، اما در ضمن باید به حد کافی ضعیف باشد تا امکان برداشتن پروتز را بدون آسیب دیدن اباتمنت و ایمپلنت، فراهم آورد [۶].

فاکتورهای زیادی چون هندسه تراش اباتمنت، میزان تقارب دیواره های اباتمنت، وسعت سطح، خشونت سطح، قطر و ارتفاع اباتمنت، نوع سمان و تکنیک سمان کردن می توانند گیر رستوریشن را روی اباتمنت ایمپلنت تحت تأثیر قرار دهند [۸-۵]. پروتزی که به طور کامل با دندان پایه تطابق داشته باشد، به دلیل مشکلات ناشی از عدم نشست هنگام سمان کردن (چون ایجاد تماس پیش رس، تغییر محل تماس با دندان مجاور، کاهش ۱۹٪ الی ۳۲٪ در گیر و عدم تطابق کامل در ناحیه مارجین و در نتیجه شسته شدن سمان و تجمع پلاک میکروبی) شکست خواهد خورد [۹-۱۲]. زدن spacer به دای تکنیکی مؤثر و رایج جهت ایجاد فضا برای سمان می باشد. این کار علاوه بر بهبود میزان نشست روکش های ریختگی و در نتیجه ایجاد تطابق بهتر در ناحیه مارجین، روی میزان گیر روکش ها هم مؤثر است [۱۳-۱۵]. با ایجاد این فضا برای سمان، احتمال تغییر شکل روکش هنگام سمان کردن نیز کاهش می یابد [۱۶]. ایجاد فضا برای سمان با روش های مختلفی چون تراشیدن

سطح داخلی الگوی مومی شکل داده شده برای فریم، تراشیدن، شن سایی، اچ کردن شیمیایی یا الکتروشیمیایی سطح داخلی ریختگی و زدن spacer امکان پذیر می باشد [۱۴، ۱۷]. میزان spacer باید به اندازه مناسب باشد تا گیر کاهش نیابد [۱۸]. ضخامت توصیه شده برای spacer ۲۰ الی ۴۰ میکرون است [۱۹، ۱۰].

روش های مختلفی نیز برای زدن spacer جهت ساخت پروتز متکی بر ایمپلنت ارائه شده اند؛ از جمله این روش ها می توان به استفاده از coping پلاستیکی مخصوص wax up فریم که توسط برخی کارخانه های سازنده ایمپلنت همراه اباتمنت ارائه می شود، استفاده از فویل پلاتینوم ۲۵ میکرونی، استفاده از spacer ترموپلاستیک، قالب گیری از اباتمنت و زدن spacer به دای مشابه روشی که برای پروتزهای معمول استفاده می شود یا ریختن قالب اباتمنت با گچی که انبساط بالایی دارد، اشاره نمود [۲۰، ۱].

با این که استفاده از coping مخصوص اباتمنت علاوه بر دارا بودن دقت بسیار، راحتی و سرعت کار را نیز بالا می برد، اما متأسفانه اغلب سیستم های ایمپلنت فاقد آن هستند. دقیقتر بودن و رفع مشکل ثبت لبه زیرلثه ای ایمپلنت با استفاده از اجزای پروتزی آن نیز قالب گیری از اباتمنت، مشابه دندان تراش خورده، را محدود به موارد خاص نموده است [۱]؛ به همین دلیل اغلب الگوی مومی فریم یا روکش روی اباتمنت شکل داده می شود.

به علت در دسترس نبودن spacer ترموپلاستیک و زمان گیر بودن قرار دادن فویل پلاتینوم، برخی از تکنسین ها به طور تجربی از موم برای ایجاد فضای سمان زیر پروتز ایمپلنت استفاده می کنند. با وجود رواج روز افزون استفاده از این روش به دلایلی چون ارزانی و سهولت کار، اثر آن روی گیر پروتز نهایی نامشخص بوده و بررسی نشده است. هدف از این مطالعه مقایسه گیر روکش های متکی بر ایمپلنت ساخته شده با قراردادی spacer به میزان توصیه شده با استفاده از فویل با ضخامت مشخص و روکش های ساخته شده با فراهم آوردن space از طریق استفاده از موم بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، بیست عدد اباتمنت قابل تراش (3inOne, External Biohorizons, USA) سیستم به قطر ۴ میلی متر و به طول ۸ میلی متر همراه پیچ مربوط و بیست آنالوگ ایمپلنت قطر ۴ میلی متر همان سیستم تهیه شدند. هر یک از آنالوگ ها در بلوک رزینی تهیه شده با آکريل سلف کیور مخصوص ساخت تری (Acropars 200, Marlic Medical Industries Co., Iran) به ابعاد ۳ سانتی متر مکعب قرار داده شدند. برای این که آنالوگ به طور کامل عمودی در بلوک قرار داده شود و امکان اعمال نیروی Tensile در جهت محور طولی اباتمنت فراهم آید، از سروپور دندان (Marathon 103, SAE YANG Machinery Co., China) استفاده گردید [۸،۲۱]. هر یک از اباتمنت ها توسط پیچ خود با تورک ۳۰ نیوتن سانتی متر به آنالوگ بسته شدند.

حفره دسترسی اکلوزالی هر یک از اباتمنت ها توسط پوتی پلی وینیل سایلوکسان (Speedex, Coltene, Asia Chemi Teb Mgf Co., Iran) پر گردید. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. در یک گروه لایه منفرد فویل پلاتینوم به ضخامت ۲۵ میکرون (Jelenco, Armonk, N.Y., USA) روی اباتمنت ها تا یک میلی متری مارجین برنیش شد [۲۲-۲۴]. سطح فویل پلاتین و مارجین اباتمنت با پارافین (شرکت دارویی بهداشتی نرمک، ایران) چرب گردید. در گروه دوم با استفاده از قلم dropper ست موم گذاری P.K Thomas modeling (Premier Dental Products Co. USA) موم مذاب (Cerewax, Kerr, USA) روی اباتمنت تا یک میلی متری مارجین به صورت یک لایه نازک توسط یک نفر اضافه شد به طوری که سطح فلزی اباتمنت از ورای موم پیدا باشد. سطح با پارافین چرب گردید. با استفاده از رزین سلف کیور دورالی (Pattern resin LC, GC America Inc. Japan) کوپینگ فرم داده شد. روی مارجین با موم اینله wax-up گردید. حلقه مومی به سطح اکلوزال کوپینگ ها متصل شد تا برای اتصال به دستگاه Universal testing machine (Zwick / Roell Z020, Germany) به کار رود. الگوهای

مومی اسپروگذاری شده، investing با استفاده از اینوستمنت فسفات باند (Deguvest, Degudent, Dentsply, Japan) صورت گرفت. با استفاده از آلیاژ غیر قیمتی نیکل-کروم (Sankin, non beryllium, Dentsply, Japan) ریختگی ها تهیه شدند. برای مشخص شدن ریختگی مربوط به هر یک از اباتمنت ها، بلوک های رزینی و سیلندر ها شماره گذاری گردیدند.

هر نمونه به دستگاه Universal testing machine متصل گردید و نیروی ۵۰۰ کیلوگرم با سرعت ۰/۵ سانتی متر در دقیقه اعمال شد. نیرویی که در آن شکست باند اتفاق می افتاد به نیوتن و به عنوان مقدار گیر پیش از سمان کردن ثبت گردید [۲۲].


بیست ریختگی طی این مطالعه به دفعات متعدد به کار برده شدند [۲۶-۲۵،۲۳،۲۲]. بعد از هر بار تست، اباتمنت ها و ریختگی ها به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه پاک کننده اولتراسونیک (Jelenko, Vektor 55, USA) محتوی الکل اتیلیک (پاکدیس، ایران) قرار داده می شدند. سپس اباتمنت ها با گاز تمیز می گردیدند. اجازه داده می شد که تمام نمونه ها خشک شوند. با چشم همه آنها بررسی می شدند. اکسکوئور قاشقی (spoon excavator) بعضی مواقع برای برداشت بقایای سمان به کار برده می شد اما هرگز از فرز و سندبلاست برای برداشت سمان استفاده نگردید تا سطوح اباتمنت ها و ریختگی ها آسیب نبینند. قبل از اولین کاربرد تمام ریختگی ها در دستگاه التراسونیک (Jelenko, Vektor 55, USA) تمیز شدند تا یکنواختی در بررسی ها برقرار باشد [۲۲].

سطح اباتمنت و ریختگی هر بار قبل از سمان کردن با استفاده از الکل اتیلیک تمیز می شد [۷]. سپس با استفاده از بخار (Manfredi, Steam clean Piccolo, Italy) به مدت ۵ ثانیه تمیز می گردید. برای اطمینان از عدم وجود بقایای سمان روی اباتمنت و داخل ریختگی قبل از سمان مجدد، نمونه ها با بزرگ نمایی ۲۵× (Stereo microscope Olympus SZX9, Japan) واری می شدند [۸]. نشان داده شده است که سمان مجدد ریختگی ها در صورتی که اباتمنت و ریختگی هر دو به طور مناسب آماده شوند، تأثیری روی گیر سمان ندارد [۲۶]. سه نوع سمان موقت Temp-Bond (Kerr Co, Italy)،

برای خارج کردن روکش ها اندازه گیری گردید. میزان گیر قبل از سمان کردن در روکش های ساخته شده با فضا ساز فویل پلاتینوم 0.29 ± 0.84 و در کران های تهیه شده با فضا ساز مومی 0.66 ± 1.83 بود. با این که میانگین این نیرو در روکش های ساخته شده از طریق قراردهی spacer با موم بیشتر بود اما این تفاوت با گروه دیگر از نظر آماری معنی دار نبود ($p \text{ value} > 0.05$).

در روکش های ساخته شده با فضا ساز فویل میزان گیر با سمان Dycal برابر با 3.91 ± 24.87 ، با Temp Bond NE برابر با 3.02 ± 21.14 و برای Temp Bond برابر با 1.23 ± 13.96 نیوتن و در روکش های تهیه شده با فضا ساز مومی میزان گیر با سمان Dycal برابر با 2.71 ± 27.31 ، با Temp Bond NE برابر با 2.86 ± 22.86 و با Temp Bond برابر با 2.29 ± 17.24 نیوتن شد. با در نظر گرفتن هر سمان به طور مستقل، میانگین گیر در روکش های ساخته شده از طریق قراردهی spacer با موم بیشتر بود اما تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (نمودار ۱).

از آزمون Paired t-test برای بررسی ارتباط میان میزان گیر روکش ها روی اباتمنت قبل و بعد از کاربرد سمان استفاده شد که این ارتباط معنی دار نبود



نمودار ۱: میزان گیر روکش های ساخته شده به نیوتن بر اساس روش زدن spacer و نوع سمان به کار رفته

Dycal (Dentsply, Japan) و Temp-Bond NE (Kerr Italy) در این مطالعه تحت بررسی قرار گرفتند. ریختگی ها توسط سمان مورد نظر که طبق دستور کارخانه روی اسلب شیشه ای تمیز و خشک آماده می شد، روی اباتمنت ها سمان می شدند. هر یک از سمان ها در مورد تمام روکش های دو گروه به کار برده شد. کلیه مراحل سمان کردن توسط یک نفر انجام گردید. بدین ترتیب که سمان توسط قلم موی یک بار مصرف (Disposable brush tips, Atlas, Iran) به داخل ریختگی ها مالیده می شد. هر یک از این قلم موها فقط یک بار به کار می رفت و دور انداخته می شد. نشان داده شده که مالیدن یکنواخت سمان (painting) به تمام سطح داخلی روکش، ایجاد فشار هیدروستاتیک توسط سمان را کاهش می دهد [۲۸، ۲۷]. ریختگی تحت فشار انگشت به مدت ۵ ثانیه روی اباتمنت نشانده می شد و بعد تحت نیروی ۵ کیلوگرم به مدت ۱۰ دقیقه قرار می گرفت [۶]. نیروی مطلوب برای سمان کردن طوری که ضخامت سمان به حداقل برسد، ۵ کیلوگرم گزارش شده است [۱۰].

پس از سپری شدن ۱۰ دقیقه ای که روکش تحت نیروی ۵ کیلوگرم بود، اضافات سمان با استفاده از سوند برداشته می شد. نمونه ها قبل از تست در آب مقطر غوطه ور شده، به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور الکترونیکی (PECO Model 455G, Pooya Electronic Co., Iran) در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری می شدند.

پس از هر بار سمان کردن، هر نمونه بار دیگر به دستگاه Universal testing machine متصل می گردید. در این دستگاه نیروی ۵۰۰ کیلوگرم با سرعت ۰/۵ سانتی متر در دقیقه اعمال می شد و نیرویی که در آن شکست باند اتفاق می افتاد (ultimate tensile strength) به نیوتن ثبت می گردید [۲۲]. برای تعیین تأثیر روش زدن spacer بر میزان گیر سمان ها از آزمون Paired t-test و two way ANOVA استفاده شد.

یافته ها

بعد از تهیه روکش ها و قبل از سمان کردن، میزان نیروی لازم

بحث

در گذشته تصور بر این بود که از طریق ایجاد اصطکاک بین روکش و سطح دندان گیر بهبود می یابد [۳۱-۲۹]. اما مشخص گردید با این روش به دلیل فقدان فضا برای سمان، نشست مناسبی حین سمان کردن وجود نخواهد داشت [۱۰]. spacer با ایجاد فضا بین سطح دندان و سطح داخلی ریختگی باعث کاهش استرس حین سمان کردن، افزایش تطابق و بهبود گیر روکش سمان شده می گردد [۱۴، ۳۲-۱۳]. اما میزان بالای spacer به دلیل ایجاد ریزش (microleakage) و در نتیجه افزایش تجمع میکروبی مناسب نیست [۳۳].

در این مطالعه، فویل پلاتینوم ۲۵ میکرونی به عنوان میزان spacer مطلوب و استاندارد برای بررسی اثر فراهم آوردن spacer با موم به کار برده شد. نشان داده شده است که تماس روکش با دندان با زدن دو لایه spacer روی دای باز هم وجود دارد که دلیل آن انقباض به دنبال ریختگی عنوان شده است [۳۲]. با زدن چهار لایه spacer این مشکل بر طرف می گردد. عدم تماس دندان با روکش، نیروی لازم برای نشاندن روکش هنگام سمان کردن به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد [۳۲]. بنابراین زدن حداقل چهار لایه دای spacer (حدود ۲۵ میکرون) برای جبران انقباض ریختگی و ایجاد فضا برای سمان توصیه شده است [۳۴، ۳۲].

نشان داده شده است که پوشش ناکافی سطح دای با spacer (البته بدون در نظر گرفتن ناحیه یک میلی متری از ختم تراش) مزیت زدن spacer در بهبود نشست روکش را از بین می برد [۱۳]. به همین دلیل در هر دو تکنیک مورد بررسی، پوشش سطح اباتمنت تا یک میلی متری مارجین آن به طور کامل صورت گرفت.

مقادیر گیر قبل از سمان کردن، که نشانگر تماس روکش با اباتمنت می باشد، در این مطالعه بین صفر تا دو نیوتن بود. در مطالعات دیگری که گیر روکش های ساخته شده روی دای آغشته به spacer قبل از سمان کردن بررسی شده بود هم نتایج مشابهی به دست آمده است [۳۲]. در این مطالعه اقدامی برای اندازه گیری ضخامت spacer مومی صورت نگرفت، اما با توجه

به این که مقادیر گیر قبل از سمان کردن در روکش های ساخته شده با spacer مومی کمی بیش از میزان گیر روکش های ساخته شده روی فویل پلاتینوم بود (هر چند این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود)، احتمال دارد این ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون بوده باشد. به علاوه احتمال passive fit نبودن پروتزهای متکی بر ایمپلنت ساخته شده به این طریق نیز مطرح می گردد.

در این مطالعه ارتباط معنی داری بین گیر قبل و بعد از سمان کردن وجود نداشت. این نتیجه با نتایج مطالعه Lorey و همکار [۳۵] و Marker و همکاران [۳۶] مطابقت داشت. اما Kaufman و همکاران وجود یک ارتباط معکوس بین گیر قبل و بعد از سمان کردن را گزارش نمودند [۳۷]. این مسأله نشان می دهد که افزایش گیر قبل از سمان کردن با ایجاد تماس اصطکاکی، به بهبود گیر بعد از سمان کردن کمکی نخواهد کرد. با یک نوع سمان، اختلافی بین گیر روکش های ساخته شده با زدن spacer با استفاده از موم یا با قراردادی فویل پلاتینوم ۲۵ میکرون مشاهده نشد. در مطالعات Hombree و همکار و نیز Passon و همکاران نیز تفاوتی در گیر روکش ها با افزایش میزان spacer به مقدار ناچیز، مشاهده نشد [۳۸، ۱۴]. اما مطالعاتی افزایش [۳۶، ۳۴] و مطالعاتی نیز کاهش گیر [۳۰، ۳۱] را با افزایش میزان spacer گزارش کرده اند. Juntavee و همکار نشان دادند که افزایش میزان spacer از ۵۰ میکرون به ۱۵۰ میکرون باعث کاهش گیر می گردد اما کاهش گیر با افزایش میزان spacer از ۵۰ میکرون به ۱۰۰ میکرون معنی دار نیست [۱۸]. نحوه طراحی مطالعه، نیروی به کار رفته برای نشاندن روکش ها، نحوه قالب گیری و ساخت دای در مطالعاتی که اثر spacer روی گیر روکش ساخته شده بر روی دای را بررسی می کردند و روش تهیه ریختگی، علاوه بر میزان spacer در نتیجه مطالعات مؤثر می باشند.

نتیجه گیری

تحت شرایط این مطالعه استفاده از روش ذوب موم جهت ایجاد فضا برای سمان باعث کاهش یا افزایش گیر روکش های متکی بر ایمپلنت نمی گردد.

References

1. Misch CE. Dental Implant Prosthetics. 1st ed. St Louis: Mosby Co; 2005.p. 428-48.
2. Howe L, Palmer P, Barrett V. Advanced restorative techniques. Br Dent J 1999; 187(11):593-600.
3. Zarb GA, Schmitt A. The longitudinal clinical effectiveness of osseointegrated dental implants: the Toronto study. Part III: Problems and complications encountered. J Prosthet Dent 1990; 64(2):185-94.
4. Singer A, Serfaty V. Cement-retained implant-supported fixed partial dentures: a 6-month to 3-year follow-up. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11(5):645-9.
5. Hebel KS, Gajjar RC. Cement-retained versus screw-retained implant restorations: achieving optimal occlusion and esthetics in implant dentistry. J Prosthet Dent 1997; 77(1):28-35.
6. Breeding LC, Dixon DL, Bogacki MT, Tietge JD. Use of luting agents with an implant system: Part I. J Prosthet Dent 1992; 68(5):737-41.
7. Covey DA, Kent DK, St GH, Jr., Koka S. Effects of abutment size and luting cement type on the uniaxial retention force of implant-supported crowns. J Prosthet Dent 2000; 83(3):344-8.
8. Emms M, Tredwin CJ, Setchell DJ, Moles DR. The effects of abutment wall height, platform size, and screw access channel filling method on resistance to dislodgement of cement-retained, implant-supported restorations. J Prosthodont 2007; 16(1):3-9.
9. Abelson J. Cementation of cast complete crown retainers. J Prosthet Dent 1980; 43(2):174-9.
10. Pilo R, Cardash HS, Baharav H, Helft M. Incomplete seating of cemented crowns: a literature review. J Prosthet Dent 1988; 59(4):429-33.
11. Kaufman EG, Coelho HD, Colin L. Factors influencing the retention of cemented gold castings. J Prosthet Dent 1961; 11: 487-502.
12. Schwartzman B, Caputo AA, Schein B. Antimicrobial action of dental cements. J Prosthet Dent 1980; 43(3):309-12.
13. Grajower R, Zuberi Y, Lewinstein I. Improving the fit of crowns with die spacers. J Prosthet Dent 1989; 61(5):555-63.
14. Passon C, Lambert RH, Lambert RL, Newman S. The effect of multiple layers of die-spacer on crown retention. Oper Dent 1992; 17(2):42-9.
15. Olivera AB, Saito T. The effect of die spacer on retention and fitting of complete cast crowns. J Prosthodont 2006; 15(4):243-9.
16. Wilson PR. The effect of die spacing on crown deformation and seating time. Int J Prosthodont 1993; 4: 397-401.
17. Rieger MR, Tanquist RA, Brose MO, Ali M. Measuring the thickness of a paint-on die spacer. J Prosthet Dent 1987; 58(3):305-8.
18. Juntavee N, Millstein PL. Effect of surface roughness and cement space on crown retention. J Prosthet Dent 1992; 68(3):482-6.
19. Campagni WV, Wright W, Martinoff JT. Effect of die spacer on the seating of complete cast gold crowns with grooves. J Prosthet Dent 1986; 55(3):324-8.
20. Taylor TD, Belser U, Mericske-Stern R. Prosthodontic considerations. Clin Oral Implants Res 2000; 11 Suppl 1:101-7.
21. Kim Y, Yamashita J, Shotwell JL, Chong KH, Wang HL. The comparison of provisional luting agents and abutment surface roughness on the retention of provisional implant-supported crowns. J Prosthet Dent 2006; 95(6):450-5.
22. Ramp MH, Dixon DL, Ramp LC, Breeding LC, Barber LL. Tensile bond strengths of provisional luting agents used with an implant system. J Prosthet Dent 1999; 81(5):510-4.
23. Dixon DL, Breeding LC, Lilly KR. Use of luting agents with an implant system: Part II. J Prosthet Dent 1992; 68(6):885-90.
24. Pan YH, Ramp LC, Lin CK, Liu PR. Retention and leakage of implant-supported restorations luted with provisional cement: a pilot study. J Oral Rehabil 2007; 34(3):206-12.
25. Ishikiriyama A, Busato AL, Lima Navarro MF, Mondelli J. Temporary cementation of acrylic resin and cast complete crowns. J Prosthet Dent 1984; 51(5):637-41.
26. Felton DA, Kanoy BE, White JT. Recementation of dental castings with zinc phosphate cement: effect on cement bond strength. J Prosthet Dent 1987; 58(5):579-83.
27. Tuntiprawon M. Effect of tooth surface roughness on marginal seating and retention of complete metal crowns. J Prosthet Dent 1999; 81(2):142-7.
28. Ishikiriyama A, Oliveira JF, Vieira DF, Mondelli J. Influence of some factors on the fit of cemented crowns. J Prosthet Dent 1981; 45(4):400-4.
29. Worley JL, Hamm RC, von Fraunhofer JA. Effects of cement on crown retention. J Prosthet Dent 1982; 48(3):289-91.

30. Gegauff AG, Rosenstiel SF. Reassessment of die-spacer with dynamic loading during cementation. *J Prosthet Dent* 1989; 61(6):655-8.
31. Vermilyea SG, Kuffler MJ, Huget EF. The effects of die relief agent on the retention of full coverage castings. *J Prosthet Dent* 1983; 50(2):207-10.
32. Carter SM, Wilson PR. The effect of die-spacing on crown retention. *Int J Prosthodont* 1996; 9(1):21-9.
33. Lindquist TJ, Connolly J. In vitro microleakage of luting cements and crown foundation material. *J Prosthet Dent* 2001; 85(3):292-8.
34. Eames WB, O'Neal SJ, Monteiro J, Miller C, Roan JD, Jr., Cohen KS. Techniques to improve the seating of castings. *J Am Dent Assoc* 1978; 96(3):432-7.
35. Lorey RE, Myers GE. The retentive qualities of bridge retainers. *J Am Dent Assoc* 1968; 76(3):568-72.
36. Marker VA, Miller AW, Miller BH, Swepston JH. Factors affecting the retention and fit of gold castings. *J Prosthet Dent* 1987; 57(4):425-30.
37. Kaufman EG, Colin L, Schlagel E, Coelho DH. Factors influencing the retention of cemented gold casting: The cementing medium. *J Prosthet Dent* 1966; 16: 731-9.
38. Hembree JH, Jr., Cooper EW, Jr. Effect of die relief on retention of cast crowns and inlays. *Oper Dent* 1979; 4(3):104-7.